

Poświętne, dn. 05.01.2021 r.

Znak sprawy: UG.RZI.271.11.2020

Odpowiedzi na pytania
w zakresie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Gmina Poświętne, zwana dalej „Zamawiającym” działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazuje wyjaśnienia dotyczące zapytań jakie wpłynęły w związku z postępowaniem pn.: „Sukcesywna dostawa kruszywa w 2021 roku”

Pytanie 1– Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału ze skały „wapień dolomityczny” o poniższych parametrach i wg poniżej wskazanych PN-EN?

a. Kruszywo 0/31,5 wg PN-EN 13242

13242 - LFK - 0442		PN - EN 13242	
do niewiązanych i wiązanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlano-drogownictwie drogowym			
Zamierzone zastosowanie: W drogownictwie i innych robotach inżynierskich			
Numer Deklaracji Właściwości Użytkowych			
28/WM/2019			
Cecha		Wartość deklarowana	
kacyjny wyrobu		Kruszywo o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm (0-31,5/WM/	
iar ziarna		0/31,5	
rnienie		G _{0,85}	
a uziarnienia		GT _{1,20}	
ik płaskości	FI	FI ₁₁	
ik kształtu	SI	SI ₄₀	
ść ziarn,		frakcja 0-4	frakcja 4-7
D ₀	[Mg/m ³]	2,73	2,71
D _{0,075}		2,71	2,67
D _{0,15}		2,68	2,69
tość pyłów	f ₀ [%]	f ₀	
netylenowy	MB ₀	MB ₀ 10	
ik płaskowy	SE	≥ 35	
zkruszone		C _{0,03}	
ia rozdrabnianie	LA	LA ₂₅	
akliwość	[%]	≤ 1	
rczany	AS _{0,2} [%]	AS _{0,2}	
tość siarki	[%]	S ₁	
rające na wiązanie i nie cementu			
ę czasu wiązania	[min]	≤ 120	
wytrzymałość na skanie	[%]	≥ 80	
ę na ściernie	M _{0,6}	M _{0,6} 20	
irczość naturalna	Bq/kg	≤ 1	
1 max		≤ 200	
2 max			
metale ciężkie	[mg/l]	Cd	Cr
		<0,2	<0,5
		Cu	Ni
		<0,5	<0,5
		Pb	Zn
		<0,5	<2,0
odporność	F ₁ [%]	F ₁	
odporność w soli	[%]	≤ 6	

okowe		barwa jaśniejsza								
zenia organiczne		Kruszywo naturalne, kruszone ze skały osadowej, barwa jasnoszarej. Wapień dolomityczny. Tekstura masywna								
trograficzny		Kruszywo naturalne, kruszone ze skały osadowej, barwa jasnoszarej. Wapień dolomityczny. Tekstura masywna								
chemiczny	[%]	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O
		< 2	< 0,10	0,61	0,24	< 0,1	< 1	54,11	3,91	< 1

Odpowiedź:

Zamawiający w Rozdziale 3 Opis przedmiotu zamówienia w pkt.3.3, który brzmi: „Zamawiający nie dopuszcza dostaw kruszywa wapiennego, chalcedonu łupku”, określił iż nie dopuszcza zastosowania materiałów pochodzenia wapiennego, m.in. „wapień dolomityczny”.

Pytanie 2 –Czy Zamawiający dopuszcza realizację całości zamówienia pojazdami samowyładowczymi – ciągnik siodłowy plus naczepa – o DMC 40 ton i ładowności ok. 26,5 tony?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia pojazdami samowyładowczymi – ciągnik siodłowy z naczepą – o DMC 40 ton i ładowności ok. 26,5 tony.

Pytanie 3 –Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez Oferenta tylko części nr 1 kruszywo 0/31,5, czy musi złożyć ofertę do wszystkich części?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią pkt.3.14 SIWZ „Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych”.

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy

MG
Maria Grzybek
Zastępca Wójta Gminy

